

УДК 666.762:539.23

UDC 666.762:539.23

**ЭЛЛИПСОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАНКОМПОЗИЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЙ**

Бородин Юрий Викторович  
к.т.н., доцент

Мышкин Вячеслав Федорович  
д.ф.-м.н., доцент  
*Томский национальный исследовательский политехнический университет, Томск, Россия*

Хан Валерий Алексеевич  
д.т.н.  
*Институт оптики атмосферы СО РАН, Томск, Россия*

Цель исследования - усовершенствовать процесс определения влагопрочности оксидных покрытий без повреждений изделий из стекла с учетом имеющихся данных

Ключевые слова: ЭЛЛИПСОМЕТРИЯ, ВЛАГОПРОЧНОСТЬ, ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

**ELLIPSOMETRIC STUDIES OF NANOCOMPOSITE STRUCTURE OF OXIDE COATINGS**

Borodin Yury Viktorovich  
Cand.Tech.Sci., assistant professor

Myshkin Viacheslav Fedorovich  
Dr.Sci.Phys.Math., assistant professor  
*National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia*

Khan Valery Alekseevich  
Dr.Sci.Tech.  
*Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia*

The purpose of research is improving the process of definition of wet strength oxide coverings without damages of products from glass taking into account the available data

Keywords: ELLIPSOMETRY, WET STRENGTH, CHEMICAL RESISTANCE

Увеличивающаяся потребность в оксидных оптических покрытиях требует необходимости внедрения эффективных и экспрессных методов контроля их влагостойкости. Испытание на влагостойкость оптических покрытий проводится согласно методике ОСТ 3-1901-85. Стеклянные изделия с нанесенными покрытиями выдерживают в испытательной камере в среде с относительной влажностью 95-98% (без конденсации влаги) при температуре 40°C 10 суток. Затем изделия подвергают визуальному контролю.

Контроль химической прочности производится для деталей с покрытиями, относящимися к 0, I, II группам механической прочности, осуществляется погружением на 1 мин в дециномальный водный раствор CH<sub>3</sub>COOH с pH = 2,7 (ГОСТ 61-75). В зависимости от наличия механической нагрузки детали с покрытиями подвергаются контролю на прочность к щелочам путем обработки в водных растворах NaOH при pH = 12,7. В

прочностные испытания покрытий также входит контроль на воздействие температуры до 450°C в течение 2 часов со скоростью нагрева 30°C/ч. Механическая прочность согласно этой методике определяется по количеству оборотов на истирание резиновым наконечником с батистом без образования на покрытии сквозной кольцевой царапины. Весь комплекс прочностных испытаний громоздок и проводится лишь на 3% изделий с покрытиями.

Цель настоящей работы - усовершенствовать процесс определения влагостойкости оксидных покрытий без повреждений изделий из стекла с учетом имеющихся данных [1, 2].

Для исследования были использованы покрытия на основе оксидов Al, Sc, Ti, Zr и систем ZrO<sub>2</sub> - Sc<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и ZrO<sub>2</sub> - Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, полученных путем электронно-лучевого испарения с разными скоростями таблеток исходных составов. Обработка изделий (призмы из стекла К-8) с нанесенными покрытиями толщиной 0,2 - 0,8 мкм проводилась в расплавах C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>COOH при температуре 150-180°C в течение 5-20 мин. Эллипсометрические исследования материала покрытий до и после обработки проводились на эллипсометре ЛЭФ-3М ( $\lambda = 0,63$  мкм) с использованием модели изотропного покрытия на изотропном изделии. В качестве характеристики качества покрытий использовали относительную плотность, связанную с показателем преломления следующим образом [3]:

$$p = \frac{n_1^2 - 1}{n_1^2 + 2} \cdot \frac{n_2^2 + 2}{n_2^2 - 1},$$

где  $n_1, n_2$  - показатели преломления покрытия и стекла изделия.

Качество покрытий определялось по изменению оптической толщины. Для части представленных на рис.1 зависимостей оптической плотности  $h_{\text{опт}}$  от времени обработки  $t$  образца в расплаве бензойной кислоты оптическая плотность возрастала с выходом на насыщение. При этом оптическая плотность для части образцов уменьшалась сразу или при достижении

максимума. Установлено, что следы травления наблюдались только на покрытиях, для которых  $h_{\text{опт}}$  убывала во время обработки. При низкой плотности материала покрытий и наличии включений происходит образование гидроксильных групп, сопровождающееся их концентрацией вокруг катионов и гидрированием оксида с выходом последнего в расплав. Это приводит к травлению покрытий, что визуально наблюдается по разрабатываемой методике. По степени травления можно судить о качестве покрытий.




Рис. 1. Изменение оптической толщины от времени обработки в расплавах  $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$  при  $150^\circ\text{C}$  покрытий на основе  $\text{SiO}_2$  (1);  $\text{Sc}_2\text{O}_5$  (2);  $\text{ZrO}_2$  (3, 4);  $\text{Al}_2\text{O}_3$  (5, 6) и скорости нанесения ( $\text{\AA} / \text{мин.}$ ): 200 (2, 6); 300 (4, 5); 400 (1); 600 (3).

С повышением  $h_{\text{опт}}$  обеспечивается устойчивость покрытий к разрушению, что связано с увеличением концентрации протонов, поляризованных состояний и отсутствием гидратации. Неизменность оптических параметров покрытий после обработки в расплавах также можно связать с повышением их химической прочности. В покрытиях на основе оксидных систем и разном соотношении компонент такая обработка сопровождается увеличением показателя преломления или разрушением поверхности. В покрытиях на основе системы  $\text{ZrO}_2 - \text{Sc}_2\text{O}_3$  при содержании  $\text{Sc}_2\text{O}_3$  от 8 до 20 мол. % низкая химическая прочность соответствовала уменьшению их

оптической толщины (рис. 2). Добавка к  $ZrO_2$  до 13 мол. %  $Y_2O_3$  способствует устойчивости покрытий к гидратации и разрушению.




Рис.2. Изменение оптической толщины от времени обработки в расплавах  $C_6H_5COOH$  при  $150^{\circ}C$  покрытий на основе  $ZrO_2$  с добавлением  $Sc_2O_3$  (мол. %): 5 (1); 80 (2); 50 (3); 40 (4); 8 (5).

Проведенные исследования показывают, что разработан эффективный способ определения влагостойкости оксидных оптических покрытий. Для этого обрабатывают стеклянные оптические изделия в безводной среде – расплаве бензойной кислоты при температуре от  $150^{\circ}C$  до  $180^{\circ}C$  в течение 5-20 мин с последующим контролем оптической плотности эллипсометрическим методом.

Частичная диссоциация молекул воды при выдержке покрытий во влажной атмосфере приводит к образованию ионов  $H^+$  и  $OH^-$ . Последние, взаимодействуя с поверхностью, образуют слой, препятствующий поступлению протонов глубь покрытий. При использовании расплавов бензойной кислоты, являющейся хорошим источником протонов (без ионов  $OH^-$ ) отсутствует эффект сдерживания внедрения протонов в контролируемое покрытие.

Таким образом, обработка оптических покрытий на изделиях из стекла в безводных расплавах бензойной кислоты приводит к травлению

оксидов в областях с низкой плотностью и слабой сцепляемостью с несущей поверхностью. При отсутствии протравливания насыщение оксидов протонами сопровождается увеличением оптической толщины покрытий. Разработанный способ определения влагостойкости не вызывает негативных явлений в плотных, с высокой адгезией, покрытиях и может быть распространен на другие материалы.

#### Список литературы

1. Holgkinson I.J., Jacobson M.R., Macleod H.A., et.al. Water penetration fronts in thin films deposited at obliqueod H.A. // Thin Solid films. 1986. - V.138. - №2. - С.289-296.
2. Бакланов М.Р., Васильева Л.Л., Дульцев Ф.Н. и др. Пористая структура и травление слоев диоксида кремния // Поверхность: Физ., химия, мех. 1989. - №3. - С. 65-72.
3. Бородин Ю.В., Гусельников М.Э., Сергеев А.Н. Нанокомпозиционные структуры в тонком слое. – Томск: Изд. ТПУ, 2007. - 106с.